

TECHNIKAI ADATOK
TASSOGLAS ÜVEGSZÖVET FALBURKOLÓ

	súly g/m ²	tekerdsméret		szakítószilárdság N/5cm		festékgigény m ² /l		
		szélesség	hosszúság	láncirány	vetülékirány	1.réteg	2.réteg	
G 100	115	100	50	650	800	7,4	8,1	
G 112	160	100	30	600	600	7,4	8,1	
G 113	160	100	30	600	600	7,4	8,1	
G 114	160	100	30	600	600	7,4	8,1	
G 116	160	100	30	600	600	7,4	8,1	
G 120	185	100	30	700	450	6,4	7,6	
G 125	145	100	30	700	400	6,4	7,6	
G 134	95	100	50	700	150	6,2	8,1	
G 135	115	100	50	700	250	6,7	8,7	
G 135 U	előfestett	120	100	50	700	250	6,5	
G 140		175	100	30	900	400	7,0	8,1
G 140 U	előfestett	195	100	30	900	400	5,6	
G 140 UG	ragasztótakarékos előfestett	215	95	30	700	300	5,6	
G 142		110	100	50	900	600	5,8	7,2
G 152		145	100	50	900	900	5,8	7,2
G 165		160	100	30	700	400	4,6	7,2
G 165 U	előfestett	190	100	30	700	400	5,6	
G 165 UG	ragasztótakarékos előfestett	250	95	30	700	400	5,6	
G 180		160	100	30	700	500	6,4	8,1
G 180 U	ragasztótakarékos előfestett	255	95	30	700	500	5,6	
G 420		160	100	30	700	400	6,1	7,2
G 430		160	100	30	700	400	6,1	7,2
G 440		160	100	30	700	400	6,1	7,2
G 480		160	100	30	700	400	6,1	7,2
G 490		170	100	50	650	600	6,4	9,3
G 500		160	100	30	700	400	6,1	7,2
G 510		160	100	30	700	400	4,6	7,2
G 550		115	100	50	700	700	5,6	6,8

TASSO TRADE KFT

1147 Budapest, Csömöri út 24.

Tel: (+36 1) 25 25 291 Fax: (+36 1) 25 22 569

e-mail: tasso@tasso.hu

www.tasso.hu